


Revestimento monolítico de altíssimo desempenho que consiste em sistema de pintura poliuretânica alifática (base coat e top coat), com ou sem primer PU. Aplicada nas espessuras de 200 e 300 microns para pisos e paredes em ambientes internos e Externos.

PROPRIEDADES QUÍMICAS

- Resistente aos seguintes produtos:
- Ácidos inorgânicos:
 - Hidroclorídrico (30%)
 - Sulfúrico (40%)
 - Fosfórico (40%)
 - Bórico (10%)
 - Nítrico (10%)
 - Crômico (40%)
- Ácidos orgânicos:
 - Acético (10%)
 - Cítrico (30%)
 - Lácteo concentrado
- Álcalis:
 - Soda cáustica (50%)
 - Amônia (25%)
 - Potássio cáustico (50%)
 - Hidróxido de cálcio (25%)
- Outros:
 - Óleos e graxas de origem vegetal e animal, óleo diesel e de motor, Skydrol (Fluído de freio de aeronaves), legumes, vinho, desinfetantes, parafina, mercúrio, peróxido de hidrogênio (10%)

- Sais:
 - Cloreto de sódio
 - Cloreto de amônia (25%)
 - Cloreto de bário
 - Sulfato de cálcio
 - Cloreto de níquel
 - Nitrato de prata
 - Carbonato de sódio
- Solventes:
 - Tolueno
 - Xileno
 - Estileno
 - Metiletilcetona
 - Etanol (50%)
 - Butanol
 - Benzina



- Durocolor PU Top Coat
- Durocolor PU Base Coat
- Durocolor PU Primer MPC (opcional)
- Substrato

PROPRIEDADES FÍSICAS

Testes após 7 dias

- Desgaste à abrasão após 1000 voltas NBR 12042----- 0,04 mm
- Resistência ao arrancamento (NBR 14050)----- 2,5 Mpa
- Absorção de água ASTM C-413----- 0,0%

INFORMAÇÕES GERAIS

- Protege o substrato não permitindo infiltrações de água e a contaminação por óleo e outros produtos
- Alta performance em áreas hospitalares e farmacêuticas
- Absorve pequenas movimentações do substrato, evitando trincas
- Fornecido em kits pré-dosados
- Tráfego de pessoas em 24 horas e empilhadeiras em 72 horas
- Possui superfície lisa com acabamento brilhante, acetinado ou fosco

VANTAGENS

- Alta resistência à abrasão
- Alta resistência química
- Alta resistência a raios UV
- Impermeável
- Disponível em diversas cores
- Excelente aspecto visual
- Facilidade de limpeza e assepsia
- Monolítico
- Flexível
- Aplicável também sobre epóxi
- Em paredes, substitui com vantagens os revestimentos cerâmicos.

MATERIAL**- Consumo**

- 200 microns = 260g / m²
- 300 microns = 410g / m²